

# Chêne Rustique B/C mastiqué noir

Panneau massif - non abouté

## FICHE TECHNIQUE



Panneau massif  
Chêne Rustique mastiqué noir  
non abouté  
B/C  
filmé 2 faces

**Produit :** panneau en bois massif non abouté

**Essence :** Chêne

**Composition :** lames de bois massif de 60 mm de large et + collées jointivement les unes aux autres parallèlement à la longueur, masticque Sintobois + durcisseur + colorant noir

**Collage :** SWP1 NS - usage en milieu sec, EN204/205 classe D3

**Précautions :** vernir ou traiter sur 2 faces + chants contre le tuilage,  
Pose : il est impératif de contraindre le panneau pour réduire les déformations dues aux variations de température et d'hygrométrie.  
Panneaux pouvant présenter de nombreux défauts mécaniques.  
À manipuler avec précaution

**Origine du bois :** France

**Fabrication/transformation :** France

**Certification :** PEFC

**Taux d'humidité :** 12% + ou - 3% (usage intérieur, milieu sec)

*Exigences produit définies par la norme EN13.353 «Panneaux en bois massif (SWP). Exigences»*

**Qualité B/C :** Face B, nœuds et singularités admis sans limitation, discoloration possible.

Face C, nœuds et singularités admis sans limitation, trace d'aubier acceptée.

**Finition de surface :** ponçage grain de 120 / pré-mastiqué noir

**Option :** Brossé – bord flache

**Épaisseurs :** 20 et 32 mm, autres épaisseurs sur demande

**Dimensions selon arrivage :** 2000 / 2500 / 3000 x 1200 mm

**Tolérances EN13.353 :** épaisseur/largeur +/- 1 mm, longueur +/- 10mm, courbature 2mm par ml

**Caractéristiques , évaluation de conformité et marquage CE.**

### DONNÉES TECHNIQUES

Densité (Kg/m<sup>3</sup>)  
Cond. thermique (W/mk)  
Réaction au feu (EN13501)  
Perméabilité à la vapeur (μ)  
Formaldéhyde (EN13986)

### Chêne

650  
0,16  
D-s2, d0  
85  
E1

[www.groupe-ratheau.com](http://www.groupe-ratheau.com)

### SIÈGE SOCIAL

Ratheau SAS - 9 Allée du Closeau - CS 40006  
93166 Noisy-Le-Grand Cedex - Tél. 01 49 14 74 60  
Siret 319 011 730 00045 - RCS Bobigny - APE 4673A  
Ne pas jeter sur la voie publique.  
Sous réserve d'erreurs typographiques.  
Photos non contractuelles.  
Avril 2021

GRUPE  
**RATHEAU**  
Expérience bois ●●●●●

# Chêne Rustique B/C mastiqué noir




Panneau massif - non abouté

## CONSIGNES DE STOCKAGE ET FAÇONNAGE

### PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉ-COLLÉS

#### Stockage

- Doivent être stockés à plat,
- A stocker dans un endroit fermé pas trop sec, ni trop froid (environ 20°C et 50 à 60% de taux d'humidité),
- A garder au minimum 3 à 5 jours à 20°C, avant façonnage,
- Espacer les panneaux entre eux pour laisser circuler un flux d'air sur toutes les faces.



#### Le bois massif

Le bois est une matière naturelle vivante.

Lorsque les panneaux sont trop secs ou trop humides, ils risquent de se déformer ou de fissurer.

La différence dans la structure, les couleurs, les veinures sont les caractéristiques de l'essence même du bois et ne peuvent en aucun cas donner lieu à réclamation.

La qualité des panneaux doit être impérativement vérifiée lors de la livraison.

Toute contestation tardive ou après transformation des panneaux ne pourra être acceptée.

[www.groupe-ratheau.com](http://www.groupe-ratheau.com)

#### SIÈGE SOCIAL

Ratheau SAS - 9 Allée du Closeau - CS 40006  
93166 Noisy-Le-Grand Cedex - Tél. 01 49 14 74 60  
Siret 319 011 730 00045 - RCS Bobigny - APE 4673A  
Ne pas jeter sur la voie publique.  
Sous réserve d'erreurs typographiques.  
Photos non contractuelles.  
Avril 2021

GRUPE  
**RATHEAU**  
Expérience bois ●●●●●